

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-antisulfat-srodek-neutralizujacy-szkodliwe-sole-budowlane-p-63.html>



Bostik CLEAN R581 Anti Sulfat - Środek neutralizujący szkodliwe sole budowlane

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30625032
Kod producenta	30625032
Kod EAN	4008373138838

Opis produktu

Antisulfat służy do obróbki wilgotnych, obciążonych solą murów. Antisulfat może być używany jako środek do renowacji murów i późniejsze uszczelnienie piwnic, żeby np. szkodliwa dla budownictwa sól nie zakłócała hydraulicznego twardnienia następnych warstw mineralnych.

Własności:

Wnikający w głębokość podłoża Antisulfat reaguje z wieloma, znajdującymi się w ścianach rozpuszczalnymi w wodzie solami. Szkodliwe dla murów sole zostaną przekształcone przez Antisulfat w nierozpuszczalne w wodzie produkty reakcji, tak, że podłoże zostaje uwolnione od rozpuszczalnych soli.

Dane techniczne:

Kolor: przezroczysty
Gęstość: ok. 1 g / ml
Temperatura obróbki: + 5°C do + 40°C

Przygotowanie podłoża:

Podłoże mineralne musi być mocne, suche i chłonne. Podłoże musi być wolne od gipsu, bitumów, tłuszczów i olejów, kurzu i farb. Istniejące obciążone solą tynki muszą być kompletnie usunięte, kruche fugi trzeba wydrapać. Następnie stalową szczotką oczyścić wszystkie luźne części. Jastyrychy wapienne i łączone muszą być przed dalszą obróbką frezowane lub zapiaszkowane.

Sposób użycia:

Antisulfat nanosić w dwóch cyklach roboczych pełnopowierzchniowo za pomocą szczotki lub odpowiednim sprzętem do natryskiwania. Pierwsza warstwa nakładamy w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1 do 1 do pełnego nasycenia murów produktem. Po wyschnięciu tej warstwy (6 do 18 godzin) nakładamy drugą warstwę także do nasycenia murów nierozcieńczonym Antisulfatem.

Wskazówki dot. kolejnych prac:

Najwcześniej 24 godziny po nałożeniu 2 warstwy ewentualnie pozostałe na powierzchni resztki usunąć przez szczotkowanie i pokryć w ten sposób przygotowaną powierzchnię warstwą uszczelniającą w postaci AQUASTOPP lub K 11 FLEX SCHLAMME.

Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża, między 0,5 - 1,0 kg / m². Wskazane jest, aby przed obróbką wypróbować produkt na

niewielkiej powierzchni, żeby ustalić zużycie.

Czyszczenie narzędzi:

narzędzia i miejsca zabrudzone czyścić natychmiast wodą.

Przechowywanie:

przechowywać w miejscu suchym i chłodnym. Produkt wrażliwy na mróz. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu 12 miesięcy.

Wskazówki:

Antisulfat nie nadaje się do murów warstwowych. Antisulfat nie jest trwałą blokadą przeciw soli. Dlatego nie pojawiają się kolejne wykwyty, niezbędne są dalsze kroki (np. Kiesey, K 11 Schlamme Grau lub system Aquastopp).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 5kg