

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/remmers-spiralankermoertel-m20-zaprawa-do-kotew-spiralnych-p-619.html>

Remmers Spiralankermörtel M20 - 25kg - Zaprawa do kotew spiralnych

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102825
Kod producenta	102825
Kod EAN	4004707143271

Opis produktu

Właściwości:

- Produkt jednoskładnikowy
- Możliwość nakładania maszynowego
- Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
- Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
- Materiał uszlachetniany tworzywem sztucznym

Obszary stosowania:

Osadzanie kotew spiralnych do wzmacniania spękanych murów

Zużycie:

około 1,7 kg/l wypełnianej przestrzeni

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Przygotowanie materiału:

Mieszanie

Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.

Za pomocą mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

Czas dojrzewania: ok. 1 min.

Jeszcze raz wymieszać, w razie potrzeby dodając nieco wody.

Sposób stosowania

Otwartą, oczyszczoną spoinę należy wstępnie zmoczyć.

Pierwszą warstwę zaprawy należy bez pozostawiania pustych miejsc wprowadzić w spoinę

i centralnie wcisnąć kotwę spiralną Remmers Spiralanker.

Następnie, nie pozostawiając pustych miejsc, świeże na świeże, nanieść drugą warstwę

zaprawy, wypełniając 2 cm poniżej planowanej powierzchni końcowej wykończyć za

pomocą kleini-fugówki,

Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5

°C do maks. +30 °C.

Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności

wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C) Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C) około 60 minut

Wskazówki wykonawcze:

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem

