

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/torggler-ekor-70-folia-w-plynie-p-136.html>

Torggler EKOR 70 - Folia w płynie



Cena brutto	24,60 zł
Cena netto	20,00 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

EKOR 70 to produkt na bazie wodnej dyspersji polimerów, po wyschnięciu tworzący elastyczną i szczelną powłokę izolującą. Doskonale izoluje podłoże przed wnikaniem wody, wilgoci, pary wodnej w pomieszczeniach lub miejscach tzw. mokrych takich jak kuchnie, pralnie, prysznice, łazienki itp. Obniża zagrożenie powstawania pęknięć materiałów okładzinowych, będące wynikiem różnej rozszerzalności cieplnej podłoża i okładzin, np. płytek ceramicznych. Można stosować produkt w systemach ogrzewania podłogowego oraz w styczności ze styropianem. EKOR 70 jest materiałem gotowym do użycia.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz pomieszczeń, na podłożach mineralnych z betonu, betonu komórkowego, anhydrytów, ceramiki, silikatów oraz tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, a także płyt g/k, OSB, minerit, fermacell. Po wyschnięciu stanowi gotowe podłoże pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe takie jak glazura, terakota, podłogi z drewna i drewnopochodne oraz wykładziny syntetyczne. Nie używać do zastosowań zewnętrznych (np. balkony, tarasy), a także tam, gdzie woda działa pod ciśnieniem lub obciążenie wodą jest stałe (np. baseny, zbiorniki wody). Do takich zastosowań polecamy elastyczne hydroizolacje polimerowo-cementowe EKOR 71 lub EKOR 72. Przed zastosowaniem produktu w przypadkach nietypowych wskazane są konsultacje z Działem Technicznym firmy TORGGLER Polska Sp. z o.o.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, trwałe i oczyszczone z kurzu, oleju, bitumu, środków antyadhezyjnych. Nierówności wyrównać masami zgodnymi z podłożem: beton szybkością zaprawą EKOR 45, EKOR 48 lub ACS KOSMETIC, tynki i mury zaprawą EKOR 41, EKOR 46. Wszystkie podłoża muszą być wysezonowane i mieć ustabilizowaną wilgotność. Świeżo wykonane powłoki np. tynku lub posadzki mogą być uszczelniane po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania. Przed nałożeniem folii w płynie podłoże zagruntować preparatem EKOR 61 lub EKOR 61G i zostawić do wyschnięcia na minimum 8 godzin.

STOSOWANIE

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Nakładać masę obficie pędzlem lub wałkiem malarskim minimum w 2 warstwach, warstwami na krzyż. Pierwsza warstwa musi wstępnie związać (minimum ok. 4h), aby nakładać kolejną. Optymalna grubość suchej powłoki powinna wynosić ok. 1,5 ÷ 2,5mm. W narożach pomiędzy ścianami oraz ścianą a podłogą oraz w miejscach dylatacji zatopić elastyczną taśmę EKOR TU lub EKOR TPER. Przepusty uszczelnić mankietami uszczelniającymi. Do bieżącej aplikacji zaleca się przelanie części produktu do kuwety malarskiej, w takiej ilości, aby wykorzystać produkt w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Pozostałą część produktu należy w tym czasie przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Do masy nie dodawać żadnych innych substancji. Powłoka nie stanowi ostatecznej warstwy i do czasu ułożenia na niej płytek powinna być chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym. Narzędzia myć wodą natychmiast po ich użyciu. Na wyschniętą powierzchnię folii (po upływie 24 godzin) można przyklejać płytki elastycznymi klejami np.: EKOR 12, EKOR 14, EKOR 22, EKOR 15 Grandeflex, EKOR 17 Marmo lub EKOR 25 Rapid.

DANE TECHNICZNE

Kolor i postać:	jasno szara pasta
Minimalna grubość powłoki:	1,5mm
Czas zachowania własności roboczych:	30min

Zużycie:

Grubość 1 warstwy: 2 warstwy zalecane:

Ilość warstw:

Czas schnięcia:

Klejenie płytek ceramicznych:

Zawartość wody:

Temperatura podłoża i powietrza podczas nakładania oraz składowania:

Spływanie materiału z pionowego podłoża:

Przyczepność początkowa:

Przyczepność po oddziaływaniu wody:

Przyczepność po starzeniu termicznym:

Przyczepność po cyklach zamarzaniarozmarzania:

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej:

Wodoszczelność:

Zdolność do mostkowania rys:

Opakowania – wiadra:

Termin przydatności:

0,7÷1,0kg/m² na jedną warstwę; na 2 warstwy średnio ok.

minimum 0,8mm ok.1,5 ÷ 2,5mm

minimum 2

ok. 4 godz.

po 24 godzinach (w temp. +20°C)

≤ 50%

+5°C ÷ +30°C

tiksotropowy – nie spływa

≥ 0,5N/mm²

≥ 0,5N/mm²

≥ 0,5N/mm²

≥ 0,5N/mm²

≥ 0,5N/mm²

brak przenikania

≥ 0,75mm

1,5kg, 4,5kg, 15kg

nie mniej niż 24 miesiące

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1,5kg , 4,5kg , 15 kg